

<b>Produktbeschreibung:</b>	selbstklebende Dokumententasche <b>3-Rand-Siegelung</b> „docuFIX® classic“ oder „docuFIX®-special classic“																																									
<b>Produktaufbau:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LDPE / HDPE transparent</li> <li>- Hotmeltklebstoff</li> <li>- 1-seitig silikonisiertes Kraftpapier weiß</li> </ul>																																									
<b>Technische Werte:</b>	<p><u>Folie LDPE:</u> 3-Schicht-Coextrusionsfolie 35 µm ± 10 % entspiegelt, Barcodelesbar</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Reißfestigkeit längs:</td> <td style="width: 20%;">&gt; 20 N/mm<sup>2</sup></td> <td style="width: 20%;">DIN EN ISO 527</td> </tr> <tr> <td>Reißfestigkeit quer:</td> <td>&gt; 20 N/mm<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reißdehnung längs:</td> <td>&gt; 300 %</td> <td>DIN EN ISO 527</td> </tr> <tr> <td>Reißdehnung quer:</td> <td>&gt; 500 %</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Folie HDPE:</u> 1-Schicht-Polyethylenfolie, 20 µm ± 10 %</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Reißfestigkeit längs:</td> <td style="width: 20%;">&gt; 50 N/mm<sup>2</sup></td> <td style="width: 20%;">DIN EN ISO 527</td> </tr> <tr> <td>Reißfestigkeit quer:</td> <td>&gt; 25 N/mm<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reißdehnung längs:</td> <td>&gt; 250 %</td> <td>DIN EN ISO 527</td> </tr> <tr> <td>Reißdehnung quer:</td> <td>&gt; 400 %</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Papier:</u> einseitig glatt weiß gebleicht Kraftpapier silikonisiert auf der glatten Seite</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">43 ± 2,0 g/m<sup>2</sup></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">ISO 536</td> </tr> <tr> <td>Dicke:</td> <td>57 ± 8 µm</td> <td>ISO 534</td> </tr> <tr> <td>Bruchkraft längs:</td> <td>≥ 3,1 kN/m</td> <td>ISO 1924-3</td> </tr> <tr> <td>Bruchkraft quer:</td> <td>≥ 1,3 kN/m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trennkraft (Tesa 7476)</td> <td>22 ± 11 N/m</td> <td>FINAT 10</td> </tr> </table> <p><u>Hotmeltklebstoff:</u>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- umweltschonender, lösungsmittelfreier und geruchsneutraler Hotmeltkleber</li> <li>- Temperaturbeständigkeit der aufgeklebten Tasche: +40° C bis -10° C</li> <li>- Verklebbar auf Papier, Pappe, Stahl, Folie, Kunststoff</li> </ul> </p>			Reißfestigkeit längs:	> 20 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527	Reißfestigkeit quer:	> 20 N/mm <sup>2</sup>		Reißdehnung längs:	> 300 %	DIN EN ISO 527	Reißdehnung quer:	> 500 %		Reißfestigkeit längs:	> 50 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527	Reißfestigkeit quer:	> 25 N/mm <sup>2</sup>		Reißdehnung längs:	> 250 %	DIN EN ISO 527	Reißdehnung quer:	> 400 %		43 ± 2,0 g/m <sup>2</sup>		ISO 536	Dicke:	57 ± 8 µm	ISO 534	Bruchkraft längs:	≥ 3,1 kN/m	ISO 1924-3	Bruchkraft quer:	≥ 1,3 kN/m		Trennkraft (Tesa 7476)	22 ± 11 N/m	FINAT 10
Reißfestigkeit längs:	> 20 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527																																								
Reißfestigkeit quer:	> 20 N/mm <sup>2</sup>																																									
Reißdehnung längs:	> 300 %	DIN EN ISO 527																																								
Reißdehnung quer:	> 500 %																																									
Reißfestigkeit längs:	> 50 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527																																								
Reißfestigkeit quer:	> 25 N/mm <sup>2</sup>																																									
Reißdehnung längs:	> 250 %	DIN EN ISO 527																																								
Reißdehnung quer:	> 400 %																																									
43 ± 2,0 g/m <sup>2</sup>		ISO 536																																								
Dicke:	57 ± 8 µm	ISO 534																																								
Bruchkraft längs:	≥ 3,1 kN/m	ISO 1924-3																																								
Bruchkraft quer:	≥ 1,3 kN/m																																									
Trennkraft (Tesa 7476)	22 ± 11 N/m	FINAT 10																																								
<b>Verschluss:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anklebeverschluss „docuFIX® classic“ oder</li> <li>- Repetierverschluss „docuFIX®-special classic“ (zum mehrmaligen Öffnen und Schließen)</li> </ul>																																									
<b>Größen:</b>	gemäß Standardlagersortiment „docuFIX®“ oder „docuFIX®-special“																																									
<b>Lagerfähigkeit:</b>	<p>Bei + 20° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit 2 Jahre ab Herstellungsdatum.</p> <p>Nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.</p>																																									
<b>Zusammenfassung:</b>	<p>Eine Dokumententasche ist in der Zusammensetzung frei von Lösungsmitteln, die Druckfarbe ist auf Wasserbasis aufgebaut und ebenfalls lösungsmittelfrei.</p> <p>Die Taschen können thermisch, sowie durch geeignetes Recyclingverfahren entsorgt werden.</p> <p>Gesundheitliche Risiken und Gefährdungen bestehen bei der Herstellung und Anwendung nicht.</p>																																									

**Die technischen Werte stellen Richtwerte dar, die den üblichen Verfahrensschwankungen unterliegen. Sie befreien nicht von einer Funktionsprüfung.**

---